

# ExtraPlas®

Al servicio del Pintor Profesional

**rojo**

## Pasta lista al uso






## Aplicación

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **Temperatura** 5 a 40 °C Humedad relativa < 80% |  | **Pintar** Después de seco |
|  | **Consumo** ± 1,6 kg/m²/mm |  | **Espesor máximo** 5 mm |
|  | **Tiempo de trabajo** Sin límite |  | **Limpieza útiles trabajo** Con agua, inmediatamente después de usar |
|  | **Tiempo de secado** (23 °C y humedad 65%) 8 h/mm |  | **Fondo** No Absorbente |

# Renovación y tendido de superficies

## Usos

Para renovar superficies de gotelé o rugosas, pintadas o no, dada su capacidad de relleno y excelente adherencia.
Para tender y alisar superficies consiguiendo una acabado muy fino.
Ideal para grandes superficies.
Sobre soportes de hormigón liso, paredes pintadas, con relieve, picados, con gotelé...

## Modo de empleo

El soporte debe estar sano, seco, libre de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Imprimar la zona dañada antes de la aplicación en caso de fondos muy absorbentes. Aislar y proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva. Esta pasta puede ser utilizada sin límite de tiempo y admite un espesor por capa de 5 mm. Aplicar con llana o espátula. Limpiar los útiles de trabajo con agua, después de usar. No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC. No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

## Seguridad

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

*Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.*

## Características

Excelente adherencia, incluso sobre soportes pintados.
Granulometría fina y excelente lijado por lo que se consigue una superficie muy lisa y de gran finura apta para recibir cualquier revestimiento o pintura de acabado. Excelente lijado. Gran espesor de aplicación. Muy fácil aplicación. Blanco. Coloreable con tintes universales. De uso interior.

## Información técnica

| | |
|---|---|
| **PRODUCTO** | |
| **Embalaje** | Cubo de plástico de 1 kg, 5 kg, 15 kg y 25 kg |
| **Almacenaje** | Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y las heladas |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | |
| **Forma** | Pasta |
| **Color** | Blanco. Coloreable con colorantes universales máx. 3% |
| **Mecanismo Endurecimiento** | Secado |
| **Composición** | Resinas sintéticas y cargas minerales |
| **Diluyente** | Agua |
| **Densidad** | 1,6 ± 0,05 g/cm³ |
| **Granulometría** | < 200 µm (Fino) |
| **Dureza** | Shore C > 65, según DIN 53505 |
| **Clasificación** | UNE-EN 16566: G3S1V0W0A0C0RA |

Última actualización: Junio, 2015

**Beissier, S.A.U.** Txirrita Maleo, 14 / E-20100 Errenteria. Tel.: (+34) 902 100 250 · (+34) 943 344 070 · Fax: (+34) 902 100 249 e-mail: beissier@beissier.es. **www.beissier.es**